



**SOLNHOFEN** L.  
piedra natural S.  
canteras fabricante suministrador  
HMK mantenimiento para piedras y mármoles  
SANTA TECLA, 3. TIENDA TELF: 934158661  
08012 BARCELONA B58034240 FAX: 934160679  
www.solnhofen.es e-mail solnhofen@solnhofen.es



## protección



### **S 232 ANTIMANCHAS SIN OLOR hidrofugante, oleorepelente**

Es un acabado protector contra agua, suciedad y grasas. Es prácticamente invisible e impregna debajo de la superficie. Es soluble al agua e inodoro. De uso interior y exterior, para todo tipo de piedras, duras o blandas, aglomerados, cerámicos, cemento. Aplicar puro. Dejar secar protegiendo de la humedad. El residuo no es nocivo. En envases de 1 y 5 litros.

### **S 32W ANTIMANCHAS SIN OLOR (OLEO HIDRO-REPELENTE)**

S32 es una impregnación lista para su uso y no contiene disolventes, por lo que **es inodora**. Evita la penetración de agua, suciedad y aceite en piedras naturales (blandas y duras), mármol aglomerado, terrazo, terracota, ladrillo baldosas de barro o klinker, así como baldosas no esmaltadas, en interiores y exteriores. El residuo no es nocivo para la salud.

**APLICACION:** En caso de haber calefacción radiante, se debe apagar y esperar hasta que el pavimento este totalmente frío.

Limpiar bien la superficie a tratar y dejarla secar completamente (humedad restante máxima de 4% a 6%). **Antes del uso agitar bien.** Aplicar abundante y uniformemente con un pincel blando o rodillo de pelo corto, (en superficies muy absorbentes, repetir la aplicación pasadas 12 horas). En superficies poco absorbentes, eliminar el producto sobrante antes de su secado con papel. Después de 12 horas eliminar los residuos, si los hubiera, con agua limpia y una bayeta.

El producto una vez aplicado y seco no resulta nocivo para la salud.

Se aconseja, antes de la aplicación del producto, escoger una zona para determinar su rendimiento y si el producto es adecuado para la superficie. Durante la aplicación la temperatura ambiental tendría que ser entre +12° y +25°.

**Tiempo de secado:** Según temperatura de ambiente y circulación de aire, aproximadamente de 8h a 12h.

**Importante:** Durante el tiempo de secado no pisar la superficie tratada.

**El producto será efectivo a partir de 48h. Durante este tiempo no mojar el suelo con agua.**

**RENDIMIENTO:** Según absorción aproximadamente de 5m<sup>2</sup> a 20m<sup>2</sup> /litro.

Para una buena limpieza antes de aplicar S32 W, usar HMK R55 limpiador intensivo sin ácido. Para el mantenimiento diario aconsejamos HMK P24 jabón neutro líquido.

**ALMACENAR EN UN LUGAR FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y EVITAR SU ALMACENAMIENTO EN LUGARES CON TEMPERATURAS BAJO 0°.**

**ENVASADO:**

En envases de 1 litro y 5 litros.