

SOLNHOFEN piedra natural. S.L.

CANTERAS FABRICANTE SUMINISTRADOR • HMK MANTENIMIENTO PARA PIEDRAS Y MÁRMOL



SOLNHOFEN piedra natural. S.L.

CANTERAS FABRICANTE SUMINISTRADOR • HMK MANTENIMIENTO PARA PIEDRAS Y MÁRMOLES



DATOS TÉCNICOS PARA PIEDRA SOLNHOFEN FÍSIL:

PESO ESPECÍFICO (DIN52102)	2,60 Kg/cm
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (DIN EN1926)	157,0 MPa
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (DIN 52112)	25,3 N/mm
RESISTENCIA AL DESGASTE (DIN 52108)	1530 mm
ABSORCIÓN/MASA (DIN 52103)	0,33%
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (DIN 51130)	R 13 (muy alta en natural) R 9 en pulido

ESPEORES:

Irregular para jard'n: 7-12mm / 13-19 mm / 36 a 50 mm.
Cortada: calibrada a 7 mm / 10mm. /16 mm.

FORMATOS:

Irregular, cuadrados, rectángulos, largos libres, escaleras,
bordes de piscina.